

ADHELIT H 505

Редиспергируемый полимерный порошок

Adhelit H 505 представляет собой высокоэластичный редиспергируемый полимерный порошок на основе сополимеров винилацетата и этилена, обеспечивающий модифицированным составам гидрофобность.

Описание

Adhelit H 505 относится к классу Н. В смеси с неорганическими вяжущими порошок обеспечивает очень хорошую обрабатываемость.

Составы, модифицированные Adhelit H 505 обладают:

- сниженным капиллярным водопоглощением;
- сниженным объемным водопоглощением;
- улучшенной адгезией;
- повышенной стойкостью к истиранию.

Adhelit H 505 существенно не влияет на растекание, тиксотропию и водоудерживающие свойства строительных растворов.

Adhelit H 505 содержит измельченный минеральный наполнитель, выполняющий функцию антислеживателя.

Особые характеристики

- гидрофобность.

Области применения

- Фасадные штукатурные составы;
- Затирочные составы;
- Однокомпонентные гидроизоляционные мембраны;
- Заполнители для швов и выравнивающие составы.

Детали применения:

Дополнительное или специальное применение продукта рекомендуется обсудить с представителем компании Полипласт.

Общие характеристики	Значение
Химическая основа	сополимер винилацетата и этилена
Система защитного коллоида	Поливиниловый спирт
Добавки	Минеральный антислеживающий наполнитель
Внешний вид	порошок от белого до слегка бежевого цвета
Минимальная температура пленкообразования (МТПО), °C	0

Характеристики	Метод	Значение
Насыпная плотность, kg/m ³	ТУ 20.16.52-170-58042865-2023	400-550

Характеристики	Метод	Значение
Зольность (950 °С), %	ТУ 20.16.52-170-58042865-2023	13±2
Размер частиц (> 500 µm), %	ТУ 20.16.52-170-58042865-2023	max 0,5
Остаточная влажность, %	ТУ 20.16.52-170-58042865-2023	max 2,0

«Общие характеристики» являются ориентировочными параметрами.

Процесс приготовления

Adhelit Н 505 смешивается с другими сухими ингредиентами сухих строительных смесей на соответствующем оборудовании. При смешивании следует избегать чрезмерного повышения температуры, поскольку в противном случае возможно образование комков порошка, что обусловлено его термопластическими свойствами. Строительный раствор приготавливают из смеси посредством добавления рекомендуемого количества воды с последующим перемешиванием механическим способом или вручную.

Упаковка

Бумажные мешки по 25 кг с полиэтиленовым вкладышем. Мягкие контейнеры (биг-бэги) или насыпью по запросу.

Хранение

Во время хранения избегайте воздействия влаги. Длительное хранение при температуре выше 25 °С, особенно в сочетании с давлением, влажностью или воздействием солнечных лучей может привести к комкованию продукта. Рекомендуется хранить продукт в прохладном месте и защищать от воздействия влаги и давления. Гарантированный срок хранения не более 6 месяцев с даты поставки. Превышение этого срока хранения не приводит к категорической непригодности продукта, однако перед его использованием необходимо проверить качество продукта на предмет сохранности свойств, необходимых для предполагаемого применения. Паллеты хранить строго в один ряд максимум. Установка паллета на паллет не допускается.

Указания по технике безопасности

Пожалуйста, соблюдайте обычные меры защиты при обращении с порошками Adhelit. Подробные инструкции приведены в соответствующих паспортах безопасности материала, которые можно получить в коммерческом представительстве компании Полипласт.